

Crunch Oil[®]

ABSORBENTES Y DESENGRASANTES



NEGOCIOS GLOBALES SA

9 de Julio 1189 - 1° piso - Of.9 - Mendoza - Argentina
TEL / FAX +54-261 - 156177455

PAÑO ABSORBENTE



Los PAÑOS ABSORBENTES de hidrocarburos CRUNCHOIL están compuestos por pequeñas microfibras de polipropileno de alta absorción y una baja generación de residuos. Han sido diseñados para absorber líquidos en base a hidrocarburos, repelen aquellos productos en base acuosa gracias a su característica hidrófuga, lo cual además les permite flotar. Es un producto que presenta una alta eficiencia al momento de controlar, limpiar y recuperar hidrocarburos en todo tipo de terreno incluso en cualquier superficie acuosa, además, no se disgrega ni se hunde cuando está saturado de aceite, pudiéndolo recuperar y desechar fácilmente.

APLICACIONES

Derrames, pérdidas o fugas en equipos y maquinarias en todo tipo de industrias, fábricas y talleres. Contención de pequeños y grandes derrames de petróleo, aceites y cualquier tipo de hidrocarburos. Control, limpieza y recuperación de líquidos derivados de los hidrocarburos en cualquier tipo de terreno, lagunas, lagos, ríos y mares

LIMITACIONES

No es recomendable su empleo con oxidantes fuertes. Se recomienda una prueba de compatibilidad antes de utilizar el absorbente con el líquido en cuestión. Si se va a utilizar a temperaturas superiores a 100°C, es esencial realizar dicha prueba antes de proceder a la absorción.

PRESENTACIÓN

Código	Producto	Dimensiones P	eso
12.01	Paq. 100 paños (120 gr)	50 cm x 50 cm 3	kg
12.02	Paq. 100 paños (180 gr)	50 cm x 50 cm 4	,5 kg
12.03	Paq. 100 paños (120 gr)	100 cm x 100 cm 6	Kg
12.04	Paq. 100 paños (180 gr)	100 cm x 100 cm 9	kg
12.05	Rollo de paños (120 gr)	50 cm x 50 m	3 kg
12.06	Rollo de paños (180 gr)	50 cm x 50 m	4,5 kg
12.07	Rollo de paños (120 gr)	100 cm x 50 m	6 kg
12.08	Rollo de paños (180 gr)	100 cm x 50 m	9 kg

CERTIFICADO DE ANÁLISIS

	PROPIEDADES		ANÁLISIS
	Unidades P		romedio
Gramaje	180 g/m ²		+/- 5%
Resistencia MD N	/5cm		<70
Elongación MD	%		<40
Resistencia CD N	/5cm		<65
Elongación CD	%		<60
Permeabilidad al aire	L/m ² . s		20-180
Espesor	mm		5
Rendimiento	4 a 6 veces su propio peso*		

*Dependiendo la densidad del hidrocarburo.

DISPOSICIÓN FINAL

Una vez contaminado, el PAÑO ABSORBENTE puede ser enviado a disposición final por medio de incineración o a rellenos en función a la legislación vigente en cada sitio. Permite en la mayoría de los casos la recuperación de una fracción significativa del producto absorbido.